



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

PRIMAMANO ECO (Primer Bituminoso all' Acqua)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 04.01.17

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: PRIMAMANO ECO (Primer bituminoso all'acqua )  
Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume e acqua  
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.  
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primamano Eco è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici. Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua ed additivi che ne consentono una essiccazione più rapida.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido marrone scuro medio viscoso  
Peso specifico =  $0.8 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$   
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 30 g/l di prodotto pronto all'uso  
Contenuto di COV nel prodotto: 1 g/l di prodotto pronto all'uso

#### 4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 45 ' Al tatto: 1 ora e 30 '  
Apparente completo: 2 ore e 30 '  
Tempi di ripresa: 4 ore L'essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna.

#### 5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone , pennello o spruzzo (airless). Si consiglia di immergere gli attrezzi stessi nel diluente anche durante l'uso per impedire che i residui di prodotto si seccino rendendoli inutilizzabili. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, toluolo).

#### 6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. Prima dell'applicazione dello strato successivo, verificare che il prodotto sia ben asciutto.

#### 7. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia da : 150-300 g/m<sup>2</sup>.

#### 8. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C  
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi  
Confezionamento : latte da 18 lt

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*