

# Scheda Tecnica

Data: febbraio 2024

## Metylan Saxit

Descrizione: adesivo a base di resine sintetiche rivestimenti

### CARATTERISTICHE

- Adatto per rivestimenti pesanti
- Idoneo per materiali da isolamento interno
- Elevata presa iniziale
- Incollaggio resistente all'umidità

### CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo per coperture murali pesanti, isolanti per interni, rivestimenti speciali, piastrelle e pannelli murali.

### MODALITA' D'USO

#### Preparazione della superficie

I sottofondi devono essere asciutti, puliti (privi di polvere, sporco, grasso, cere, ecc.), compatti, assorbenti in modo omogeneo e lisci. Rimuovere i residui di vecchi rivestimenti con un prodotto idoneo (Metylan Defix).

I sottofondi molto porosi (assorbenti) devono essere trattati tramite pre-incollaggio. Lasciare asciugare completamente prima di iniziare la posa del parato o del rivestimento.

A seconda del tipo di rivestimento possono essere necessari ulteriori trattamenti.

#### Applicazione del prodotto

*Applicazione di coperture murali:* applicare Metylan Saxit al supporto con una spatola adeguata, coprire con il prodotto una superficie pari ad una volta e mezza la larghezza del rivestimento da applicare. Applicare la copertura murale immediatamente. Rimuovere l'eccesso di pasta adesiva o eventuali macchie con un panno pulito e umido oppure utilizzando una spugna.

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dal produttore del rivestimento utilizzato.

*Isolamento di interni:* applicare l'adesivo con un'adeguata spatola al retro del pannello o in alternativa al supporto, in questo caso stendere un quantitativo di colla pari ad una volta e mezza la larghezza del pannello. Applicare con attenzione il pannello al supporto con l'adesivo ancora umido ed esercitare una pressione partendo dal basso verso l'alto. Assicurarsi del corretto allineamento del pannello.

Rimuovere l'eccesso di pasta adesiva o eventuali macchie con un panno pulito e umido oppure utilizzare una spugna.

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dal produttore dei pannelli.

*Rivestimenti in piastrelle:* applicare Metylan Saxit sulla superficie della parete con un'appropriata spatola, applicare il prodotto di volta in volta su piccole superfici (tempo aperto del prodotto circa 20 minuti).

Posizionare la piastrella sopra il prodotto ancora umido. Utilizzare appositi spaziatori per piastrelle al fine di applicare il rivestimento in modo regolare. Rimuovere eventuale eccesso di adesivo o eventuali macchie con un panno pulito e umido o con una spugna.

Assicurarsi che l'adesivo sia completamente asciutto prima di stuccare le fughe (circa 24 ore su supporti assorbenti).

#### Pulizia degli attrezzi

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### Smaltimento

Smaltire residui e materiale di scarto in accordo con le regolamentazioni locali in materia.



#### DATI TECNICI

<b>Densità:</b>	1,40 g / cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura di applicazione:</b>	non utilizzare al di sotto dei +10°C (ambiente e superficie)
<b>Colore:</b>	beige
<b>Miscelazione:</b>	pronto all'uso
<b>Viscosità:</b>	19000 – 23000 mPas (Haake)
<b>pH dispersione:</b>	ca. 8 – 9
<b>Consumo:</b>	superfici lisce 400 – 500 g/m <sup>2</sup> superfici ruvide 500 - 600 g/m <sup>2</sup> piastrelle 900 - 1100 g/m <sup>2</sup>
<b>Applicazione:</b>	con spatola
<b>Tempo di conservazione:</b>	12 mesi
<b>Stoccaggio e trasporto:</b>	conservare in luogo fresco e asciutto nelle confezioni originali integre. proteggere dal gelo
<b>Tenuta dell'incollaggio:</b>	resistente alle normali condizioni di ambienti interni ed esterni, non adatto in applicazioni esposte permanentemente all'umidità, non adatto per l'applicazione di piastrelle su pavimenti.
<b>Resistenza alla temperatura:</b>	circa 90°C, (100°C per brevi periodi)

#### LIMITAZIONI

Non idoneo per applicazioni con alta umidità o esposti permanentemente ad acqua.

#### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza, dove prevista e delle indicazioni riportate in etichetta.

**HENKEL ITALIA**  
**Via Amoretti, 78**  
**20157 – Milano**  
**Tel. 02 357921**