

# VINAVIL SPECIAL

## Colla vinilica a media viscosità

PC 007 – 02/17

### TIPO DI PRODOTTO

Adesivo acetovinilico

### CAMPO D'IMPIEGO

**VINAVIL SPECIAL** è un collante idoneo per legno, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela e materiali porosi.

### MODALITÀ D'USO

Pulire le superfici da incollare da polvere o grassi, spalmare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti). L'applicazione può essere effettuata a pennello o mediante spatole dentate. L'adesivo può essere diluito fino a viscosità desiderata o utilizzato tal quale.

La quantità indicativa di utilizzo è di 100-150 g/m<sup>2</sup>, valore che può variare considerevolmente in funzione della porosità del legno. Per una migliore tenuta gli incollaggi devono essere sottoposti ad una pressione di 2,5-5 kg/cm<sup>2</sup>.

I giunti ricoperti di adesivo rinvengono e si termosaldano a temperature superiori a +70-80°C.

**VINAVIL SPECIAL** va utilizzato a temperature superiori a +10°C.

### DATI TECNICI

Componenti: Acetato di polivinile e acqua

Peso specifico: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità Brookfield: 12.000 ± 2.000 mPa.s

Sostanza secca: 34 ± 1%

pH: 5,0 ± 0,5

Tempo aperto: 20 minuti

Tempo di presa: iniziale 15/30 minuti; finale 24 ore

Resa: 100-150 g/m<sup>2</sup>

Temperatura minima di filmazione: +5°C

Modalità di conservazione: teme il gelo

Conservare e utilizzare in un intervallo di temperatura compreso tra +10°C e + 25 °C

Tempo di conservazione: il prodotto, se conservato in un intervallo di temperatura compreso tra +10°C e + 25 °C, è stabile per 24 mesi.

Note di pericolosità: nessuna



| Confezione | Peso  | Cartone |
|------------|-------|---------|
| Barattolo  | 1 kg. | 6 pz.   |
| Tanica     | 5 kg. | 4 pz.   |

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda hanno solo scopo informativo.

**VINAVIL S.p.A.** declina ogni responsabilità per i risultati applicativi e per le possibili infrazioni brevettuali.